

Niansirane lesne lazure

Informacije o izdelku
480 - 488



Lesne lazure v 9 klasičnih lesnih niansah, primerne za takojšnjo uporabo:

- bor
- oreh
- wenge
- macesen
- tikovina
- hrast antika
- hrast svetel
- palisander
- ebenovina.

Lazure so uporabne na vseh vrstah lesa na zunanjih površinah: predalčje, okna, lesene fasade, ograje, vrtno pohištvo, igrala, pergole, vrata. V notranjih prostorih so namenjene za pohištvo, okna, vrata, ograje, igrače.

Na notranjih površinah je potreben vsaj en premaz, na zunanjih vsaj dva.

Posamezne barve lahko mešamo med seboj v različnih razmerjih, tako da dobimo dodatne vmesne nianse.

Kreidezeitove lesne lazure ščitijo les pred vremenskimi vplivi, vodo, umazanijo in posivitevjo. Zaradi uporabe kvalitetnih in izrazno močnih zemeljskih pigmentov, ki so absolutno obstojni na svetlobi, se poudari naravna barvna struktura lesa.

Kreidezetove lesne lazure ne odstopajo, se ne luščijo ali pokajo, temveč ostanejo elastične in postoma rahlo obledijo zaradi vremenskih vplivov.

Zaradi preprostega čiščenja in premazovanja so stroški vzdrževanja nizki.

Kreidezeitove lesne lazure ne smemo nanesti na lakirane lesne površine ali površine obdelane z vodotopnimi temelji in premazi.

Niso primerne za lesena tla.

• Lastnosti

- odporne na vremenske razmere in elastične
- ščitijo pred umazanijo in vodo
- svilnat sijaj
- zelo difuzivne, zato dobro ščitijo pred gnitjem in stoječo vlago
- enostavne za uporabo in zelo izdatne
- odporne na slino in znoj v skladu z DIN 53160
- primerne za obdelavo otroških igrač (izpolnjuje DIN EN 71, 3. del)
- specifična masa: približno 1,09 g / liter

• Sestava

laneno olje, tungovo stand olje, laneno stand olje, balzamno terpentinsko olje, cinkova kolofonija, zemeljski pigmenti, železooksidovi pigmenti, smukec, bentonit (Quellton), kremenčeva kislina, neosvinčena sušila

• Konstruktivna zaščita lesa (zunanje površine)

Gnezdo d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si

Niansirane lesne lazure

Informacije o izdelku
480 - 488



Konstruktivna zaščita lesa, se pravi vsak ukrep, ki omogoči, da les čim dlje ostane suh in prepreči daljšo izpostavljenost vlagi, je najbolj učinkovita zaščita lesa. Že pri načrtovanju naj bi na primer upoštevali večje nadstreške, oblikovanje robov s katerih kaplja, kot tudi zračenje opažev.

- **Predhodna dela:**

Zbrusimo nepravilnosti na lesu (grče in podobno), ter stare premaze na osnovi alkilne smole oziroma akrilni osnovi. Les brez napak zbrusimo v smeri letnic (zrnatost P 120) ter odstranimo prah. Robove zaokrožimo.

- **Pogoji obdelave**

Podlaga mora biti neobdelana, čista, suha, vpojna in ne sme vsebovati olj. Temperatura obdelave in sušenja najmanj 12°C v najmanj 24 urah.

- **Obdelava**

Lesne lazure pred in med obdelavo temeljito zmešamo. Nerazredčeno in enakomerno namažemo v smeri letnic. Pazimo, da ne nanesimo prekomerne količine, oziroma jo razmažemo. Nov sloj nanesimo šele potem, ko se je predhodni temeljito posušil. Pri obdelavi upoštevamo splošna pravila obrti.

- **Primerna orodja**

Čopiči za lakiranje in valjčki.

- **Nadgradnja na zunanjih površinah**

(1) Preventivna zaščita lesa na zunanjih površinah:

Za preventivno zaščito pred škodljivci in plesnobo lahko neobdelan les predhodno obdelamo z borovo soljo (izdelek št. 210-214).

(2) Osnova:

S Kreidezeitovim temeljnim oljem (izdelek št. 300-304), potrebno samo za zelo vpojne vrste lesa.

(3) Obdelava lesne lazure:

Vsaj 2 premaza.

- **Nadgradnja v notranjih prostorih**

(1) Temelj:

S Kreidezeitovim temeljnim oljem (izdelek št. 300-304), potrebno samo za zelo vpojne vrste lesa.

(2) Obdelava lesne lazure

Vsaj 1 premaz.

Da se prepreči lepljivost, se priporoča, da površino približno 20 minut po nanosu lazure zdrgnemo s suho krpo, da odstranimo preostanke.

(3) Obdelava notranji del oken:

Premaze na notranjih straneh oken je potrebno narediti tako kot na zunanjih

Gnezdo d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si

Niansirane lesne lazure

Informacije o izdelku
480 - 488



straneh. V idealnem primeru naj bi bil premaz na notranji strani bolj difuzivno zaprt. V ta namen lahko k lesni lazuri dodamo 20 % smolnatega olja (izdelek št. 341).

- **Vzdrževanje / Nega**

Zunanje površine

Z osnovno nego lahko zelo podaljšamo življenjsko dobo lesne lazure na zunanjih površinah.

Okna:

Najmanj 1 x na leto zunanje površine očistimo z mokro gobo, po možnosti vodi dodamo nekoliko Marsejskega mila (izdelek št. 220) in pustimo, da se posuši.

Nato površino rahlo otreemo s krpo namočeno v olje (Lesna lazura za zunanje površine, izdelek št. 320).

Na površine se tako vrne nazaj prvotni sijaj. Barvni osvežitveni premazi ne pridejo v poštev dlje časa.

Fasade, leseni gradbeni elementi:

Površino najmanj 1 x letno pregledamo. Če opazimo umazanijo in eventuelno plesnobo (drobne črne točke) jo po možnosti očistimo z gobo in vodo (ki smo ji po možnosti dodali malo Marsejskega mila).

- **Obnova**

Površini ponovno premažemo po potrebi, takrat ko lesna lazura zaradi vremenskih vplivov zgubi sijaj in dobi mat / izsušen videz. Vpliv vremenskih razmer je odvisen od vremena, se pravi ne obstajajo določeni intervali za obnovo premaza.

Intervali za obnovo (orientacijska vrednost):

Površine izpostavljene vremenu: na približno 2 – 3 leta

Površine, ki niso izpostavljene vremenu: na približno 2 – 5 let

Površine očistimo z vodo, ki smo ji po možnosti dodali Marsejsko milo (izdelek št. 220 - 223). Potem ko se posušijo, nanese pigmentirano ali brezbarvno lesno lazuro, odvisno od tega, v kakšnem stanju je.

- **Čiščenje orodja**

Takoj po uporabi očistimo z balzamnim terpentinovim oljem (izdelek št. 447), nato pa izperemo z vodo, ki smo ji dodali Marsejsko milo (izdelek št. 220).

- **Čas sušenja**

Površina je suha in primerna za ponoven premaz ne prej kot v 24 urah pri temperaturi 20 °C. Visoka zračna vlažnost, podlage ki vsebujejo čreslovino (hrast) in nizke temperature, podaljšajo proces sušenja.

- **Poraba:**

Gnezdo d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si

Niansirane lesne lazure



Informacije o izdelku
480 - 488

Približno 50 - 100 ml / m² za posamezen premaz na gladkih pobrušenih lesnih površinah.

Na neobdelanih (direktno iz žage) in zelo vpojnih lesnih površinah je pričakovati večjo porabo. Točno porabo ugotovimo na objektu.

- **Pakiranje**

Izdelek št. 480.2 bor 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 480.3 2,5 l 40 m²

Izdelek št. 481.2 macesen 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 481.3 2,5 l 40 m²

Izdelek št. 482.2 hrast svetel 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 482.3 2,5 l 40 m²

Izdelek št. 483.2 hrast antik 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 483.3 2,5 l 40 m²

Izdelek št. 484.2 tikovina 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 484.3 2,5 l 40 m²

Izdelek št. 485.2 oreh 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 485.3 2,5 l 40 m²

Izdelek št. 486.2 wenge 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 486.3 2,5 l 40 m²

Izdelek št. 487.2 palisander 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 487.3 2,5 l 40 m²

Izdelek št. 488.2 ebenovina 0,75 l 12 m²

Izdelek št. 488.3 2,5 l 40 m²

Cene najdete v veljavnem ceniku.

- **Shranjevanje:**

Shranjujemo tesno zaprto, na mestu varnem pred zmrzaljo. V takšnih razmerah imajo lesne lazure rok trajanja vsaj 1 leto. Pri daljšem shranjevanju vsebino posode občasno dobro premešamo oziroma pretresemo.

- **Odstranjevanje ostankov:**

Ostankov ne odstranjujemo v odpadne vode, temveč posodo tesno zapremo in shranimo za kasnejšo uporabo. Posušene ostanke lahko vržemo v smeti. Upoštevamo aktualna uradna določila za odstranjevanje ostankov barve in laka.

- **Označevanje:**

Xn - škodljivo za zdravje

N - nevarno za okolje

- **Označevanje v skladu s CHEMVOCFARBV:**

Najvišja vsebnost VOC: (Kat. 1.f): 700 g/l (2007)

Izdelek vsebuje največ 490 g/l VOC.

- **Varnostna opozorila**

Vnetljivo. Škodljivo za zdravje če ga vdihujemo, zaužijemo ali če pride v stik s kožo. Draži kožo in oči. Pri stiku s kožo lahko pride do preobčutljivosti. Strupen za vodne organizme. V vodah lahko povzroči dolgotrajni škodljiv učinek.

Škodljivo za zdravje: Pri zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč. Pri delu je potrebno nositi zaščitne rokavice in zaščitna oblačila. Preprečiti je treba, da pride do sproščanja v okolje.

Pri zaužitju lahko pride do bruhanja. V tem primeru takoj poiščemo zdravniško pomoč. S seboj vzamemo embalažo ali

Gnezdo d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si

Niansirane lesne lazure

Informacije o izdelku
480 - 488



etiketo. Med delom dobro zračimo in se izogibamo stiku z odprtim ognjem.

Shranjujemo na mestu, ki ni dosegljivo otrokom.

Zaradi vsebnosti suhih olj obstaja nevarnost samovžiga, če uporabljamo krpe za čiščenje in krpe za nanašanje!

Prepojene krpe razprostremo na prostem in jih posušimo ali jih shranimo v ognjevarni posodi (pločevinki), ki jo tesno zapremo. Pri nanašanju pazimo, da olje ne pride v stik s poroznim izolacijskim materialom. Tudi tu obstaja nevarnost samovžiga!

Bodite pozorni na možnost alergije na naravne snovi.

- **Opozorila:**

Opisani postopek za uporabo velja za neobdelan les! Lesena okna, ki jih dobimo danes, so v skladu z VOB med drugim obdelana z vodotopnimi zaščitnimi sredstvi za les in vmesnimi premazi. Zaradi te predobdelave (pogosto vsebujejo akrilat) premazi z naravnimi oljnimi barvami med drugim ne dajejo dolgotrajnega premaznega rezultata. Za strokovno narejen in trajen oljni premaz je potrebno paziti, da je les neobdelan, oziroma je potrebno odstraniti stare premaze.

- **Osnovna sestava**

Zaradi vsebnosti naravnih olj lahko manj osvetljene površine potemnijo. Pri

sušenju naravnih olj lahko nastane tipičen vonj, ki po nekaj dneh izgine. Ne garantiramo za primer glivične okužbe lesa, saj našim lesnim lazuram ne dodajamo fungicidov.

Opisani podatki so bili pripravljene v skladu z najnovejšimi izkušnjami, ki so nam na voljo. Zaradi metod obdelave in vplivov okolja, kakor tudi različnih kakovosti podlag, je potrebno izključiti odgovornosti za splošno pravno veljavnost posameznih priporočil.

Pred uporabo mora uporabnik preveriti primernost izdelka za namen uporabe (testni premaz).

Pri ponatisih ali spremembah proizvoda teksti prenehajo veljati.

Aktualne informacije o proizvodu dobite neposredno pri Kreidezeitu ali na internetu www.kreidezeit.de

(25/11/2008)

Gnezdo d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si