



# LIMEWASH

Informacije o izdelku art. 2307

01.04.2025

KREIDEZEIT Limewash je redko tekoč, polprosojen premaz iz gašenega apna za notranje prostore. Posebno, več let starano gašeno apno v kombinaciji z našimi zemeljskimi in mineralnimi pigmenti ter posebna tehnika nanašanja ustvarijo značilen prelivajoč se učinek "Limewash".

Za normalno prekrivne in bolj enakomerne apnene premaze uporabite našo barvo KREIDEZEIT Sumpfkalkfarbe. Zaradi visoke difuzijske sposobnosti, dolgotrajne alkalnosti in površine, ki preprečuje kondenzacijo, je idealen za prostore z visoko vlago.

Brez dodatkov umetnih smolnih veziv in sintetičnih pigmentov, kot je titanovo belo.

## ■ Primerne podlage v notranjih prostorih

Neobdelani mineralni ometi, beton, kamen, zidovje, mavčne plošče, mavčno-vlaknene plošče, papirni flis. Idealno za uporabo na barvah KREIDEZEIT Sumpfkalkfarbe in apnenih ometih.

## ■ Neprimerne podlage

Les, lesni materiali, barve na osnovi naravnih smol, oljni premazi, plastične površine, klejne barve, sijoče ter nevpojne in trajno vlažne podlage.

## ■ Lastnosti

- odporno na suho brisanje, odporno na škropljenje z vodo
- paroprepustno (difuzijsko odprto), antistatično
- posebej primerno za alergike
- nizkonapetostno
- možnost večkratnega premazovanja
- naravno razkuževalno, zavira plesni
- brez emisij
- alkalno, pH 13
- vegansko

## ■ Sestava (popolna deklaracija)

Voda, več let starano marmorno gašeno apno, glina, sintrana voda, metilceluloza

## ■ Primerno orodje

Priporočeno iz ponudbe KREIDEZEIT:

- Čopič za lazure LasurMix (št. 9213-1)
- Fasadni čopič (št. 9211-1)
- Čopič za apno (št. 9212-1)

## ■ Zahteve za podlago

Podlaga mora biti enakomerno suha, enakomerno vpojna, enakomerno strukturirana, nosilna, brez prahu, čista, trdna, brez maščob in brez snovi, ki bi prodirale skozi premaz ali ga barvale. Razlike v strukturi in vpojnosti podlage se lahko po nanosu pokažejo kot različne stopnje sijaja oziroma pri tonirani barvi kot nihanja v intenzivnosti barve

## ■ Priprava podlage

Ker se Limewash nanaša tanko in je malo prekriven (deluje rahlo kot lazura), mora biti podlaga enakomerno gladka ali fino hrapava in bela. Premazi Limewash pridejo najbolje do izraza na gladko zglajenih površinah, ki so predhodno premazane z belo barvo KREIDEZEIT Sumpfkalkfarbe. Podlage je možno pripraviti tudi s polnilno barvo Sumpfkalkfarbe, apnenim kitom (Kalkglätte) ali finim apnenim oprijemnim ometom (Kalkhaftputz fein). Podlage z razlikami v strukturi in vpojnosti, popravljena mesta ter suhomontažne plošče z obdelanimi stiki je treba po celotni površini in v debelini vsaj 1,5 mm zgladiti s KREIDEZEIT Wandspachtel, Kalkglätte ali Kalkhaftputz fein, ali pa jih po celotni površini prelepiti s papirnim flisom.

- Površine, ki jih ne boste obdelovali, prekrijte.
- Klejne barve, kredaste, nenosilne in ohlapne stare premaze temeljito odstranite.
- Ostanke lepila za tapete temeljito sperite s podlage.
- Peskane podlage temeljito pometite.
- Nove omete pustite, da se popolnoma posušijo.
- Temeljito odstranite nakopičena veziva in sintrano plast na površinah ometov, ostanke opažnega olja na betonu, ohlapne dele ometa in zidovja, alge, mah ter umazanijo.
- Razpoke in luknje popravite z materialom iste vrste.
- Snovi, ki prodirajo skozi premaz ali ga barvajo, lahko po sušenju prvega apnenega premaza zaprete s soljo za temeljenje Alaun (št. 1104); potrebna je testna površina.
- Mineralne podlage s plesnijo očistite s sodo (št. 5108) ali obdelajte s sredstvom Schimmelknacker (št. 1108).

## ■ Temeljenje

Mavčne kite (KREIDEZEIT Wandspachtel), ilovnate omete in druge mase najprej premažite s kazeinskim temeljnim premazom (Kaseingrundierung) in dodatno nanesite pred premaz z belo barvo KREIDEZEIT Sumpfkalkfarbe, razredčeno s 5–10 % vode, s čopičem za apno. Papirni flis predhodno premažite z belo barvo KREIDEZEIT Sumpfkalkfarbe s čopičem za apno. Apnenega kita (Kalkglätte) in finega apnenega oprijemnega ometa (Kalkhaftputz fein) ni nujno predhodno obdelati z barvo Sumpfkalkfarbe.

## ■ Pogoji za obdelavo

Ne obdelujte pri temperaturah pod 8°C. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, prepihu, umazaniji ter temperaturam podlage pod 8°C in precej nad 25°C. Izogibajte se prehitremu sušenju. Nizke temperature obdelave in visoka vlaga zraka ali gradbena vlaga lahko povzročijo povečan sijaj.



# LIMEWASH

Informacije o izdelku art. 2307

01.04.2025

## ■ Splošna navodila za obdelavo

Izdelek pred uporabo temeljito premešajte. Madeže barve na sosednjih elementih takoj odstranite z vodo. Praviloma sta potrebna dva nanosa z Limewashom. Limewash se nanaša tanko. Ne poskušajte prekriti temnih in kontrastnih podlag z enim samim nanosom; prevelika debelina nanosa lahko poškoduje premaz! V mokrem stanju je barva prosojna, polna prekrivnost se doseže po sušenju. Barvo med delom občasno premešajte.

## ■ Obdelava

Priporočen način nanašanja je s čopičem (Flächenstreicher ali Streichbürste) v navzkrižnih gibih. Značilno oblačne Limewash površine dosežemo predvsem z lisastim nanašanjem, razporejenim po steni, kjer s postopnim dodajanjem posameznih lis premažemo celotno površino. Zaradi sušenja prehodov in prekrivanj nastane značilen učinek. Po začetku strjevanja ali sušenja plasti barve ne popravljajte napak! Popravki lahko barvno močno odstopajo.

## ■ Redčenje

Limewash je pripravljen za uporabo.

## ■ Možnost premazovanja in obnova

KREIDEZEIT Limewash se lahko premaže z izdelki KREIDEZEIT Limewash ali Sumpfkalkfarbe.

## ■ Toniranje

Lahko se tonira z vsemi KREIDEZEIT zemeljskimi in mineralnimi pigmenti. Barvni učinek je drugačen kot pri naših ostalih stenskih barvah in ga je težko prikazati z barvno karto. Priporočljive so testne površine na primerni podlagi. Orientacijske vrednosti za doseganje odtenkov iz naše barvne karte "Stenske barve in ometi":

- Stopnja barve A = pribl. 40 g pigmenta na 1 kg Limewasha
- Stopnja barve B = pribl. 20 g pigmenta na 1 kg Limewasha
- Stopnja barve C = pribl. 4 g pigmenta na 1 kg Limewasha

Tabele barvnih odtenkov so na voljo pri KREIDEZEIT in prodajalcih. Pigmente najprej zmešajte z malo vode v pasto brez grudic in jo nato primešajte barvi Limewash. Pigmenti se med seboj lahko poljubno mešajo. Dodani pigmenti lahko skrajšajo rok uporabe. Limewash, toniran z ultramarin pigmenti, je treba uporabiti v 48 urah.

## ■ Čas sušenja

Pribl. 4–6 ur pri temperaturah okoli 20°C in 65 % vlagi. Nizke temperature podaljšajo čas sušenja.

## ■ Poraba

Na gladki, vpojni podlagi na posamezen nanos:

Limewash: pribl. 0,1 l/m<sup>2</sup>

Poraba se lahko znatno razlikuje glede na način obdelave, strukturo in vpojnost podlage. Točno porabo je treba ugotoviti na objektu.

## ■ Velikosti embalaže

Št. 2307-1: 1 l (pribl. 10 m<sup>2</sup>)

Št. 2307-5: 5 l (pribl. 50 m<sup>2</sup>)

Cene so navedene v veljavnem ceniku.

## ■ Skladiščenje

Skladiščeno na mestu brez zmrzali in nepredušno zaprto je Limewash uporaben vsaj 2 leti. Delno izpraznjeno embalažo nepredušno zaprite. Pred zapiranjem popolnoma odstranite ostanke barve s pokrova in roba embalaže.

## ■ Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

## ■ Odstranjevanje ostankov izdelka

Ostankov izdelka ne zlivajte v odpadne vode. Posušene ostanke barve lahko odvržete med gospodinjske odpadke. Prazno embalažo oddajte v reciklažo. Šifra odpadka (EAK): 080112

Oznaka v skladu s ChemVOCFarbV: Največja vsebnost VOC (kat. A/a): 30 g/l (2010), izdelek vsebuje največ 1 g/l VOC.

## ■ Pozor

Izdelek je alkalen. Pri delu nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice. Vse površine, ki jih ne boste barvali, zaščitite pred škropljenjem barve (predvsem steklo, klinker, ploščice, kovinske dele, oljen/lakiran les)! Madeže barve je treba takoj odstraniti z veliko vode, saj obstaja nevarnost nepopravljivih madežev, tudi na steklih očal. Bodite pozorni na morebitne alergije na naravne snovi. Zaradi uporabljenih naravnih surovin se pojavi značilen vonj izdelka! Hraniti zunaj dosega otrok.



# LIMEWASH

Informacije o izdelku art. 2307

01.04.2025



## Nevarno

### ■ Stavki o nevarnosti

H315: Povzroča draženje kože.

H318: Povzroča hude poškodbe oči.

H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

### ■ Previdnostni stavki

P261: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302+352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila.

P304+340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P305+351+338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi.

Opisani podatki so bili ugotovljeni na podlagi najnovejših izkušenj, ki jih imamo. Zaradi metod obdelave in vplivov okolja ter različnih lastnosti podlag je odgovornost za splošno pravno veljavnost posameznih priporočil izključena. Pred uporabo mora uporabnik preveriti primernost izdelka za namen uporabe (testni nanos). Ob novi izdaji ali spremembi izdelka ta besedila izgubijo svojo veljavnost. Najnovejše informacije o izdelkih prejmete neposredno pri Kreidezeitu ali na spletu: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)