

ClayTec ClayFix ilovnati premaz

Art.-Nr.: 19.0000–19.7430

Izdelek in uporaba

Ilovnati premaz po DVL TM 06 za notranjo ureditev, ne za območja neposrednega škropljenja z vodo.

Sestava

Barvne ilovice in gline, smukec, kreda, arabski gumi, saponin, železov oksid v odtenkih RO in BR < 1,0 %, celulozna vlakna, metilceluloza < 1 %. Strukturna dodatka: marmorni pesek 0–0,5 mm (Feinkorn) in 0,5–1 mm (Grobkorn).

Lastnosti

Ilovnati premaz JADE-GRÜN: obraba 0,07 g (dovoljeno 0,20 g), razred mokrega drgnjenja 5 po DIN EN 13300. Refleksijski faktor D65: WEISS 80, Kolumba-Grau 67.

Pakiranje

10 kg ovalno vedro s pokrovom, 32 vedrov/paleta; 1,5 kg manjša embalaža (vrečka).

Poraba

Na svetlih, dobro vpojnih podlagah ali površinah, predhodno obdelanih s temeljnim premazom DIE WEISSE, praviloma zadostuje en nanos. Glede na podlago in zahteve glede barvnega videza sta lahko potrebna dva nanosa. 10 kg za en nanos približno 60 m² (gosta konsistenca), 1,5 kg približno 9 m²; 10 kg za dva nanosa približno 50 m² (redkejša konsistenca), 1,5 kg približno 7,5 m². Doseg je odvisen od podlage in orodja.

Skladiščenje

Pri suhem in hladnem skladiščenju je rok uporabe neomejen.

Priprava

10 kg suhe mase vmešajte v približno 10 l vode za gost enoslojni nanos oziroma do približno 15 l vode za redkejši dvakratni nanos. Uporabite vrtalnik in mešalno palico Ø približno 100 mm pri čim višjih vrtljajih ter mešajte približno 3 minute. Po 30 minutah mirovanja ponovno mešajte 1–2 minuti. Zelo hladna ali topla voda lahko zahteva drugačno količino vode. Med delom maso redno premešajte, da preprečite posedanje finih delcev in zrn.

Podlaga

Podlaga mora biti nezmrznjena, nosilna, trdna, dovolj hrapava in čista. Izrazito alkalne površine je treba fluatirati, zlasti pri temnih in močnih odtenkih. ClayTec ilovnate omete vedno predhodno obdelajte s ClayTec temeljnim premazom DIE WEISSE; močno ali neenakomerno vpojne podlage po potrebi. DIE WEISSE se lahko uporabi tudi za posvetlitev temnih podlag.

Nanos in površina

Nanašajte križno s širokim čopičem ali barvno ščetko. Različice brez zrn se ne smejo strojno pršiti. Feinkorn in Grobkorn se lahko pršita z GRACO RTX 5500 PX; v tem primeru temeljni premaz ni potreben. Konsistenca je odvisna od načina nanosa in vpojnosti podlage. Med obdelavo prostora ne ogrevajte, prezračujte ali sušite z ventilatorjem.

Čas obdelave

Pripravljeni premaz ostane pokrit uporaben 24 ur.

Pigmenti

Dovoljeno je dodajanje apneno obstojnih praškastih pigmentov; te je treba skrbno in enakomerno vmešati v suho maso.

Barvna homogenost

Za povezane površine pripravite dovolj premaza iz več embalaž. Izogibajte se delovnim stikom. Zaradi naravnih surovin barvnih odstopanj ni mogoče izključiti.

Poskusna površina

Primernost celotnega sistema, vključno s temeljnim premazom in zaključnim nanosom, je treba preveriti na dovolj veliki poskusni površini.

Varnost in odstranjevanje

Pri pravilni uporabi izdelek ni škodljiv za ljudi in naravo. Kljub temu ga hranite in uporabljajte nedosegljivo otrokom. Ostanke je mogoče odstraniti z gospodinjskimi odpadki; pripravljeno maso pred tem pustite, da se posuši.