

ClayTec temelji

Izdelki

Tiefengrund und Festiger 13.405/13.400; DIE ROTE 13.435/13.430; DIE GELBE 13.425/13.420; DIE WEISSE 13.415/13.410/13.412.

Sestava

Tiefengrund in utrjevalec: voda, kalijevo vodno steklo, disperzija, pomožna sredstva < 1 %. Temelji: voda, kalcijev karbonat, kalijevo vodno steklo, glina, disperzija približno 6 %, metilceluloza; DIE ROTE zrnastost 0,5-2,0 mm, DIE GELBE 0,5-1,0 mm, DIE WEISSE brez zrnastosti.

Pakiranje in izdatnost

Tiefengrund 13.405 10 l za približno 65 m²; 13.400 1 l za približno 6,5 m². DIE ROTE 13.435 10 l za približno 25 m²; 13.430 5 l za približno 12,5 m². DIE GELBE 13.425 10 l za približno 55 m²; 13.420 5 l za približno 27,5 m². DIE WEISSE 13.415 10 l za približno 60 m²; 13.410 5 l za približno 30 m²; 13.412 1 l za približno 6 m².

Skladiščenje

V zaprtih posodah hranite suho, hladno in brez zmrzali največ dve leti. Odprto embalažo dobro zaprite in porabite čim prej. Če izdelka ne boste porabili v celoti, ga za delo pretočite v ločeno posodo.

Priprava

Praviloma uporabite nerazredčeno in temeljito premešajte. Pri temeljih je mogoče dodati do 5 % vode. DIE ROTE in po potrebi DIE GELBE temeljito premešajte z dovolj močnim mešalom, da se zrnastost enakomerno porazdeli.

Podlaga

Za Tiefengrund odstranite nevezane dele in rahlo odstopajoča zrna peska skrtačite. Temperatura podlage 5-25 °C. Pri drugih temeljih mora biti podlaga nosilna, trdna in čista. Slabo oprijete stare premaze odstranite, vodotopne premaze sperite, peskajoče omete skrtačite in sperite. Močno peskajoče podlage najprej utrdite s Tiefengrundom. Sveži mavčni, apneni ali cementni ometi naj bodo stari najmanj 10 dni in suhi. Močno alkalne podlage je treba strokovno nevtralizirati, ostanke opažnega olja pa odstraniti.

Nanos

Nanesite obilno in po celotni površini s kratkodlakim valjčkom ali čopičem. Če naj Tiefengrund prodre globlje, priporočamo

več nanosov mokro na mokro. DIE ROTE in DIE GELBE med delom po potrebi premešajte.

Sušenje

Naslednji nanos je dovoljen šele po popolnem sušenju, najprej po 48 urah. Sušenje je odvisno od temperature in relativne vlažnosti.

Opozorila

Primernost celotnega sistema vedno preverite na dovolj veliki poskusni površini. Tiefengrund 13.405/13.400 ni sistemski temelj za mavčnokartonske plošče. Na površinah z DIE ROTE naj bo skupna debelina ometa odvisno od podlage največ 10 mm. Steklene in keramične površine zaščitite pred brizganjem. Orodje takoj po uporabi operite z vodo.

Varnost in odstranjevanje

Hranite zunaj dosega otrok. EUH210: Varnostni list na voljo na zahtevo. Reciklirajte le popolnoma izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke barv odstranjujte pod kodo EWC 08 01 20. GISCODE: M-DF01.