

ClayTec Ilovnati polnilni in gladilni kit

Art. 13.530, 13.531

Izdelek in uporaba

Polnilni in gladilni kit za ClayTec Fini ilovnati zaključni omet 06 in druge dovolj gladke podlage, kot so ometane površine, mavčnokartonske in mavčnovlaknene plošče, za poznejše barvanje ter tudi kot podlaga za YOSIMA barvni ilovnati gladilni kit.

Sestava

Ekspandirano steklo, ilovica in glina, apnenčev prah, smukec, celuloza, metilceluloza < 1 %.

Dobavne oblike in izdatnost

10 kg vedro, 32 vedrov/EUR-paleto. Približno 7,5 l kita oziroma približno 7,5 m² pri debelini 1 mm; približno 1,33 kg/m² na mm debeline. Barvi: naravno rjava Art. 13.530 in naravno svetla Art. 13.531.

Skladiščenje

Pri suhem in hladnem skladiščenju je rok uporabe neomejen.

Priprava

10 kg suhe mase postopoma vmešajte z vrtalnikom najmanj 800 W ali mešalnikom z mešalno košaro premera približno 125 mm v približno 5,0 l čiste vode. Konsistenca naj bo pastozna in prilagojena nanosu z gladilko ali lopatico. Po 30 minutah mirovanja ponovno dobro premešajte.

Podlaga

Podlaga mora biti nosilna, neprožna, brez zmrzali, suha, čista, brez obremenitve s solmi in dovolj hrapava.

Obdelava

Pred nanosom površine ometite oziroma odprašite; vpojne podlage po potrebi navlažite. Poškodovana mesta in luknje najprej zapolnite, po potrebi v več nanosih, in vsak nanos pustite posušiti. Največja debelina v enem delovnem koraku je 0–3 mm. Kit se razpotegne po površini. Za glajenje uporabite lahek pritisk in zaprto gladilko toliko, kolikor je potrebno za gladko zaprto površino.

Čas obdelave

Zmešani kit ostane pokrit obdelovalen 24 ur.

Strjevanje

Čas strjevanja je približno 24 ur, odvisno od pogojev sušenja in vpojnosti podlage.

Nadaljnja obdelava

Po popolnem strjevanju lahko površino suho brusite. Primeren je brusni papir ali mrežica zrnatosti 100, po potrebi finejša; možno je tudi strojno brušenje z dolgoročnim brusilnikom. Naravno svetlo različico lahko premažete s pripravljeno ClayTec ilovnato barvo; prvi nanos nekoliko razredčen, drugi

nerazredčen. Možen je tudi ClayFix suhi ilovnati premaz, ob predhodni uporabi temelja DIE WEISSE. Naravno svetla različica je zelo primerna podlaga za YOSIMA barvni ilovnati gladilni kit; takrat običajni temelj praviloma ni potreben. Za posebej gladke površine ClayTec priporoča brizgalni nanos.

Delovni preizkus

Primernost podlage, oprijem in končni videz je treba vedno preveriti z dovolj velikim delovnim preizkusom. Reklamacijski zahtevki, ki niso posledica tovarniške napake pri mešanju, so izključeni.