

TEHNIČNI LIST - slovenski prevod

Vir: uradni KEIM Technical Data Sheet, verzija 06/2026.

1. OPIS IZDELKA

KEIM Innoprim je belo pigmentiran temeljni premaz za notranjo uporabo na osnovi sol-silikata, brez dodanih konzervansov. Izpolnjuje zahteve DIN 18363, točka 2.4.1 za disperzijske silikatne barve. Izenačuje različno vpojnost podlage in podaljša odprti čas naslednjih silikatnih premazov. Izdelek ima certifikat Cradle to Cradle Certified Silver in C2C Certified Material Health Certificate Gold.

2. PODROČJE UPORABE

Uporablja se kot temeljni ali vmesni premaz. Z zmanjšanjem vpojnosti podlage občutno podaljša odprti čas naslednjih notranjih KEIM premazov, kar omogoča enakomerno obdelavo večjih površin brez vidnih prehodov tudi pri zahtevni osvetlitvi. Primeren je za izenačevanje vpojnosti mineralnih in organskih podlag, nosilnih starih premazov ter mešanih podlag.

3. LASTNOSTI IZDELKA

- skladen z zahtevami QNG
- izenačuje in uravnava vpojnost
- mineralen in paroprepusten
- brez dodanih konzervansov
- brez dodanih mehčal in topil
- gostota približno 1,4-1,5 g/cm³
- organski delež < 5 %
- pH približno 11
- barva: bela

4. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez snovi, ki zmanjšujejo oprijem. Neprimerne so podlage s solnimi izcveti, omiljive stare podlage, klejne barve in porumenele mavčnokartonske plošče.

Pogoji nanašanja

Temperatura zraka in podlage med nanašanjem in sušenjem mora biti med najmanj 5 °C in največ 30 °C.

Priprava materiala

Pred uporabo KEIM Innoprim temeljito premešajte.

Poraba

Približno 0,150 L/m² za en nanos. Podatek je orientacijski za gladke podlage; dejansko porabo določite s poskusnim nanosom.

Nanašanje in nadaljnji premazi

Nanaša se s čopičem, valjčkom ali brizganjem (šoba ≥ 423). Premazati ga je mogoče z vsemi notranjimi barvami KEIM.

Sušenje

Naslednji nanos je mogoč najprej po 6 urah pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti. Višja vlažnost, večja debelina sloja ali nižja temperatura podaljšajo čas sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistite z vodo.

5. PAKIRANJE

12,5 L; 32 vedr na paleti.

6. SKLADIŠČENJE

Največ 12 mesecev. Hraniti na hladnem, brez zmrzali, v tesno zaprti embalaži ter zaščiteno pred vročino in neposrednim soncem. Ostanke iz odprte embalaže je priporočljivo prenesti v manjšo posodo, da se zmanjša količina zraka nad materialom.

7. ODSTRANJEVANJE

Upoštevajte oddelek 13 varnostnega lista. Koda odpadka: 08 01 12.

8. VARNOST

Upoštevajte varnostni list. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/a): 30 g/L. Izdelek vsebuje 0-1 g/L VOC. GIS koda: BSW 10.

9. SPLOŠNE INFORMACIJE

Površine, ki se ne obdelujejo, zlasti steklo, keramiko in naravni kamen, zaščitite. Brizge takoj sperite z veliko vode. Mešanje z izdelki iz drugih sistemov ali z drugimi dodatki ni dovoljeno.

10. OPOMBA PROIZVAJALCA

Navedene vrednosti in lastnosti temeljijo na razvoju in praktičnih izkušnjah. Priporočila ne odvezujejo izvajalca dolžnosti, da preveri primernost izdelka za konkretno uporabo. Upoštevati je treba splošno priznana pravila gradbene stroke. Izdaja nadomešča vse prejšnje izdaje.