

KEIM Innotop-Grob

Tehnični list - slovenski prevod | uradni KEIM vir

1. Opis izdelka

KEIM Innotop-Grob je za uporabo pripravljena, polnilna oziroma strukturirajoča sol-silikatna osnovna barva za notranjo uporabo po DIN EN 13300. Izpolnjuje tudi zahteve DIN 18363, razdelek 2.4.1 za disperzijske silikatne barve.

2. Področje uporabe

Namenjen je polnilnim oziroma rahlo strukturiranim osnovnim nanosom na običajnih notranjih stenskih in stropnih površinah. Ni primeren kot zaključni premaz. Zaključni sloj se izvede z izdelkom KEIM Innotop.

3. Lastnosti izdelka

- zelo dobra pokrivnost
- visoka paroprepustnost
- nizka napetost premaza
- polnilni oziroma rahlo strukturirajoči učinek
- brez dodanih topil, mehčal in konzervansov
- QNG skladen
- Cradle to Cradle Certified® Silver in Material Health Gold

Materialne značilnosti

Gostota: približno 1,4-1,8 g/cm³. Organski delež: <5 %. pH: približno 11. Difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti sd <0,01 m. Barva: bela.

4. Navodila za uporabo

Priprava podlage

Podlaga mora biti nosilna, čvrsta, suha, čista ter brez prahu in maščob. Kredaste in močno vpojne podlage ustrezno utrdite oziroma grundirajte s sistemskim izdelkom KEIM. Neprimerne so lesene in lakirane površine ter podlage s solnimi izcveti.

Pogoji nanašanja

Temperatura zraka in podlage mora biti med nanosom in sušenjem najmanj +5 °C.

Priprava materiala

Pred uporabo temeljito premešajte.

Poraba

Približno 0,15 L/m² za en nanos na gladki podlagi. Natančno porabo določite na poskusni površini.

Nanašanje

KEIM Innotop-Grob se lahko meša z izdelkom KEIM Innotop v poljubnem razmerju. Nanaša se s čopičem, valjčkom ali airless brizganjem (šoba ≥443). Osnovni nanos uporabite nerazredčen ali razredčen z največ 10 % vode. Zaključni nanos izvedite z nerazredčenim KEIM Innotop.

Sušenje

Ponovni nanos najprej po približno 12 urah pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti.

Čiščenje orodja

Takoj z vodo.

5. Pakiranje

- 5 L vedro
- 12,5 L vedro

V Vasco sta za GROB vodeni pakiranj 5 L in 12,5 L.

6. Skladiščenje

Do približno 12 mesecev v hladnem, brez zmrzali, v tesno zaprti embalaži, zaščiteno pred toploto in neposrednim soncem.

7. Odstranjevanje

Upoštevajte varnostni list in lokalne predpise; ostankov ne izlivajte v kanalizacijo.

8. Varnost

Po aktualnem SDS izdelek ni razvrščen kot nevaren po CLP. Je alkalen; preprečite stik s kožo in očmi.