

KEIM Innotop

Tehnični list - slovenski prevod | uradni KEIM vir

1. Opis izdelka

KEIM Innotop je univerzalna, za uporabo pripravljena sol-silikatna notranja barva po DIN EN 13300. Izpolnjuje tudi zahteve DIN 18363, razdelek 2.4.1 za disperzijske silikatne barve. Namenjena je visokokakovostnim mat notranjim premazom na stenah in stropih.

2. Področje uporabe

Primerna je za običajne notranje mineralne in organske podlage, za novogradnje in prenove. Uporablja se na ometih, mavčnih podlagah, mavčno-kartonskih ploščah ter nosilnih starih premazih, če so podlage ustrezno pripravljene.

3. Lastnosti izdelka

- sol-silikatna tehnologija
- zelo dobra pokrivnost
- visoka paroprepustnost
- globoko mat videz
- brez dodanih topil in mehčal
- primerno za stanovanjske in poslovne notranje prostore
- nanašanje s čopičem, valjčkom ali airless napravo

Klasifikacija in značilnosti

Pokrivnost: razred 1

Izdatnost pri pokrivnosti: približno 6 m²/L

Odpornost proti mokremu drgnjenju: po EN ISO 11998

Sijaj: globoko mat

Največja velikost delcev: fina

Barve: bela in barvni odtenki z mineralnimi, svetlobno obstojnimi pigmenti

4. Navodila za uporabo

Priprava podlage

Podlaga mora biti nosilna, čvrsta, suha, čista ter brez prahu in maščob. Pri mavčnih izravnalnih masah predhodna obdelava praviloma ni potrebna. Za izboljšanje enakomernosti pri zahtevni bočni svetlobi je smiselna predhodna obdelava s KEIM Soliprim ali primerljivim sistemskim temeljem po navodilih KEIM.

Pogoji nanašanja

Temperatura zraka in podlage med nanosom in sušenjem mora biti najmanj +5 °C.

Priprava materiala

Pred uporabo dobro premešajte.

Nanašanje

Nanašanje s čopičem, valjčkom ali airless brizganjem. Osnovni nanos: nerazredčeno ali z največ 10 % vode. Zaključni nanos: nerazredčeno.

Poraba

Približno 125-150 ml/m² za en nanos na gladki podlagi. Natančno porabo določite na poskusni površini.

Sušenje

Ponovni nanos najprej po približno 6 urah pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti. Višja vlažnost, večja debelina nanosa ali nižja temperatura čas sušenja podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

5. Pakiranje

- 5 L vedro
- 12,5 L vedro

Vasco zaloga za splet uporablja pakiranja 5 L in 12,5 L.

6. Skladiščenje

Hranite v hladnem, zaščiten pred zmrzaljo, toploto in neposrednim soncem; posodo tesno zaprite.

7. Odstranjevanje

Za odstranjevanje upoštevajte varnostni list. Koda odpadka za ostanke barve: 08 01 12.

8. Varnost

Izdelek po aktualnem SDS ni razvrščen kot nevaren po CLP. Je alkalen; preprečite stik s kožo in očmi ter pri brizganju ne vdihavajte aerosolov.

9. Splošne informacije

Zaščitite površine, ki se ne barvajo, predvsem steklo, keramiko in naravni kamen. Sveže brizge takoj odstranite z veliko vode. Mešanje z nesistemskimi dodatki ni priporočeno.