

KEIM Veramin-Fondo - Tehnični list

Slovenski prevod/priredba uradnega KEIM TDS, verzija 09/2026

1. OPIS IZDELKA

KEIM Veramin-Fondo je silikatni, močno polnjen temeljni premaz in vezni most za sistem KEIM Veramin. Izbrana kombinacija mineralnih polnil in silikatnega veziva zagotavlja dober oprijem, izravnavo vpojnosti in izenačenje strukture podlage. Izdelek ima certifikate Cradle to Cradle Certified® Full Scope Silver, Material Health Gold in Circularity Silver po različici 5.0.

2. PODROČJE UPORABE

Na organskih podlagah se uporablja kot oprijemni temelj pred nanosom KEIM Veramin v beli in svetlih barvnih odtenkih (cenovna skupina 1).

Na nosilnih mineralnih podlagah se uporablja kot izravnalni, strukturno izenačujoč in razpoke zapolnjujoč temeljni nanos pred KEIM Veramin.

3. LASTNOSTI IZDELKA

Cradle to Cradle Certified® Full Scope Silver (v5.0)

Cradle to Cradle Certified® Material Health Gold (v5.0)

Cradle to Cradle Certified® Circularity Silver (v5.0)

ne tvori filma

izenačuje strukturo

izboljšuje oprijem

paroprepusten

uravnava vpojnost

Gostota: približno 1,5-1,8 g/cm³

Delež organskih snovi: ≤ 5 %

pH: približno 11

Razvrstitev po DIN EN 1062-1; silikatna disperzijska barva po DIN 18363, točka 2.4.1

sd ≤ 0,01 m; razred V1 po DIN EN ISO 7783

Stopnja sijaja G3 - mat (merilni kot 85°) po ISO 2813

Barva: bela; odtenki se izdelujejo izključno s čistimi mineralnimi, svetlobno obstojnimi pigmenti. Barvanje po standardnih kartah prek KEIM Lokale Farbwerkstatt®/PPF-Technologie®. Pred uporabo vedno preveriti odtenek. Na eni površini uporabljati samo material iz iste serije barvanja. Izdelek ni namenjen kot zaključni nanos; odtenki so videti svetlejši od izvirnega odtenka.

4. NAVODILA ZA UPORABO

Podlaga mora biti suha, nosilna, brez kredanja, čista in brez prahu. Slabo sprijete dele starih premazov odstraniti mehansko ali z visokotlačnim pranjem. Poškodovana mesta sanirati z ustreznim materialom in uskladiti strukturo. Sintrane plasti na novih ometih odstraniti s KEIM Fluat-10 po navodilih.

Neprimerne podlage: podlage s solnimi izcveti, umiljivi obstoječi premazi, vodoravne/nagnjene vremensko obremenjene površine, plastoelastični premazi.

Temperatura zraka in podlage med nanašanjem in sušenjem najmanj +5 °C. Ne nanašati na neposrednem soncu ali na segrete podlage. Med in po nanašanju zaščititi pred soncem, vetrom in dežjem.

Pred uporabo temeljito premešati.

Poraba: približno 0,25 kg/m² za en nanos; natančno porabo določiti s poskusnim nanosom.

Nanos: čopič, valjček ali airless brizganje (šoba ≥ 443). Temeljni nanos nanašati nerazredčen. Zaključni nanos: nerazredčen KEIM Veramin.

Ponovni nanos je mogoč najprej po 6 urah pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti; pri večji vlažnosti, večjih debelinah ali nižjih temperaturah se čas podaljša.

Orodje takoj po uporabi očistiti z vodo.

5. PAKIRANJE

18 kg vedro; 32 veder na paleti.

6. SKLADIŠČENJE

Rok skladiščenja: 12 mesecev. Hraniti na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo, vročino in neposrednim soncem.

7. ODSTRANJEVANJE

Navodila so v 13. oddelku varnostnega lista. Koda odpadka: 08 01 12.

8. VARNOSTNA NAVODILA

Upoštevati varnostni list. Mejna vrednost EU za izdelek (kat. A/g): 30 g/l. Izdelek vsebuje 0-2 g/l HOS (VOC). GISCode: BSW 10.

9. SPLOŠNA NAVODILA

Zaščititi površine, ki se ne obdelujejo, zlasti steklo, keramiko in naravni kamen. Brizge na okoliških površinah takoj razredčiti z veliko vode in odstraniti. Mešanje z izdelki drugih sistemov ali dodatki ni dovoljeno.

10. CERTIFIKATI IN ZNAKI KAKOVOSTI

Navedene vrednosti temeljijo na razvoju in praktičnih izkušnjah proizvajalca. Uporabnik mora sam preveriti primernost izdelka za konkretno uporabo in upoštevati splošna pravila gradbene stroke. Ta izdaja nadomešča vse prejšnje izdaje.