KREIDEZEIT Sredstvo proti plesni Schimmelknacker

Splošno

Fungi Stop obdaja spore in jih trajno veže. Površino mineralizira, ji zagotovi dolgotrajno visoko alkalnost in tako pomaga preprečevati nadaljnje širjenje plesni. Fungi Stop ne prekriva barvno in ga je ob primerni priložnosti treba prebarvati z apneno barvo. Oprime se skoraj vseh podlag in je primeren tudi npr. za obdelavo s plesnijo prizadetih hrbtnih strani omar. Fungi Stop ne vsebuje topil, organskih veziv ali sintetičnih smol.

Uporaba

Primerno za neobdelane mineralne omete, beton, kamen in zid, plastične disperzijske barve ter trdno vezane naravne stenske barve.

Lastnosti

- brez vonja
- brez biocidov
- ne rumeni
- zelo paroprepusten (sd < 0,02 m pri redčenju z vodo 1:1, DIN EN ISO 12572)
- alkalen (pH 11,5)
- negorljiv
- enostaven za obdelavo
- veganski

Sestava (popolna deklaracija)

Voda, silicijev dioksid, litijev oksid, silica sol, citronska kislina.

Primerno orodje

Kakovostni čopiči. Priporočeno: fasadni čopič Art. 9211 in apneni čopič Art. 9212.

Poskusna površina

Pred obdelavo večjih površin mora izvajalec s poskusno površino preveriti primernost Fungi Stop za konkreten namen in podlago.

Zahteve za podlago

Podlaga mora biti nosilna, čista, suha, trdna, nemastna in brez prebijajočih ali barvajočih sestavin.

Priprava podlage

- Skrbno zaščitite vse površine, ki se ne obdelujejo, zlasti steklo, klinker, ploščice, kovino in les.
- Temeljito odstranite lepilne barve ter kredaste ali nenosilne stare premaze.
- Ostanke lepila za tapete temeljito sperite.
- Površine odprašite, peskajoče površine temeljito pometite oziroma skrtačite.
- Preverite oprijem starih premazov in jih po potrebi odstranite.

Redčenje

Lahko se redči z vodo v poljubnem razmerju; glejte navodila za nanašanje.

Nanašanje

Temperatura nanašanja in sušenja: 5–30 °C.

Vezava spor na vpojnem ometu: Fungi Stop razredčite z vodo 1:1 in ga enkrat ali dvakrat previdno nanesite s čopičem na prizadete predele ter približno 50 cm okoli njih.

Vezava spor na plastičnih disperzijskih barvah: Fungi Stop nanesite nerazredčen in previdno s čopičem. Morebitne belkaste izcvete po približno 2 urah pometite. Sijaj, ki se pojavi na tej podlagi, je normalen.

Nato dvakrat prebarvajte z apneno barvo KREIDEZEIT.

Čas sušenja pri normalni klimi

Suho po 4–6 urah. Dodatne nanose lahko izvedete po najmanj 12 urah.

Poraba

Na ometu (redčenje 1:1): odvisno od vpojnosti približno 0,1–0,2 l/m². Pri močnih ometnih slojih in naravnem kamnu je pričakovana večja poraba. Pri veliki vpojnosti postopek ponovite.

Na plastičnih disperzijskih barvah (nerazredčeno): približno 0,06–0,1 l/m². Natančno porabo določite na objektu.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo. Med delovnimi premori orodje hranite v vodi.

Pakiranje

Art. 1108-250: 250 ml, približno 1–4 m². Art. 1108-1: 1 l, približno 5–16 m². Za cene glejte veljavni cenik.

Skladiščenje

Brez zmrzovanja in tesno zaprto je Fungi Stop uporabno najmanj 3 leta. Ne hranite v pocinkanih ali aluminijastih posodah.

Odstranjevanje ostankov

Ostankov ne izlivajte v odpadno vodo; hranite jih zrakotesno zaprte za poznejšo uporabo. Posušene ostanke lahko odložite med gospodinjske odpadke. Popolnoma prazno embalažo oddajte med materiale za recikliranje. Upoštevajte veljavne uradne predpise za odstranjevanje ostankov barv.

EU VOC po Direktivi 2004/42/ES

Mejna vrednost / največja vsebnost VOC (kat. A/h): 30 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 1 g/l VOC.

Nevarnostni stavki

H315 – Povzroča draženje kože.

H319 – Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki

P280, P321, P302+P352, P305+P351+P338, P332+P313, P337+P313, P362 – identifikatorji so ohranjeni po KREIDEZEIT TDS; uradna slovenska CLP formulacija se pred tiskom preveri.

Opozorilo

Brizge izdelka na površinah, ki se ne obdelujejo, je treba takoj odstraniti z veliko vode zaradi nevarnosti nepopravljivih madežev. Upoštevajte morebitne alergije na naravne snovi. Naravne surovine lahko povzročajo značilen vonj izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok.

Zaključna navedba

Navedeni podatki temeljijo na najnovejših izkušnjah. Zaradi načinov obdelave, okoljskih vplivov in različnih lastnosti podlag ni mogoče prevzeti odgovornosti za splošno veljavnost posameznih priporočil. Uporabnik mora pred uporabo s poskusno površino preveriti primernost izdelka. Ob novi izdaji ali spremembi izdelka dokument preneha veljati. Najnovejše informacije so na voljo pri KREIDEZEIT ali na www.kreidezeit.de.