KREIDEZEIT Vezivo za stenske lazure

Tehnične informacije – delovni slovenski prevod celotnega projektnega TDS | 12.08.2026

Vir: fizični KREIDEZEIT TDS v 01_ORIGINAL. Dokument je delovni slovenski prevod za strokovni review. Odprte terminološke odločitve so evidentirane ločeno in niso samovoljno zaklenjene.

Splošno

Prozorno vezivo na kazeinski osnovi za stenske lazure, tehnike brisanja, šabloniranje in prozorno utrjevanje ometov v notranjosti. S čopičem, krpo, gobo in drugimi orodji je mogoče ustvariti individualne stenske površine z nanašanjem, brisanjem, ovijanjem ali tamponiranjem. Pigmentira se lahko z vsemi zemeljskimi in mineralnimi pigmenti KREIDEZEIT ter drugimi pigmenti, odpornimi proti alkalijam.

Uporaba

Primerno za vse stenske barve in omete KREIDEZEIT ter druge vpojne in premazljive omete in premaze. Za značilen videz stenske lazure naj bo podlaga čim bolj bela oziroma svetla in odbojna ter rahlo strukturirana, npr. s sledmi čopiča ali gladilke. Primeri so strukturirana apnena barva, apneni zaključni ometi, marmorno-vlaknasti omet in omet za nanos s čopičem in valjčkom. Ni primerno za lepilne barve, lateksne barve, plastiko, kovino, les, nevpojne in trajno vlažne podlage.

Lastnosti

Prašek za mešanje z vodo. Enostaven za uporabo, mat, paroprepusten in odporen na suho brisanje. Brez konzervansov.

Sestava (popolna deklaracija)

Kazein, metilceluloza, soda.

Primerno orodje

Kakovostni čopiči. Priporočeno: fasadni čopič Art. 9211 in apneni čopič Art. 9211, kot je navedeno v projektnem EN TDS.

Zahteve za podlago

Podlaga mora biti nosilna, čista, suha, trdna, nemastna in brez barvajočih ter prebijajočih snovi.

Priprava podlage

Suhomontažne plošče v celoti izravnajte do Q4 ali jih po celotni površini prekrijte s papirnim flisom (Art. 1101). Nato jih premažite s strukturirano apneno barvo, močno strukturirano apneno barvo ali ometom za nanos s čopičem in valjčkom KREIDEZEIT. Omete z različnimi strukturami, vpojnostjo ali popravki po celotni površini prekrijte s papirnim flisom ali jih izravnajte z apnenim zaključnim ometom oziroma marmorno-vlaknastim ometom najmanj 1,5 mm.

Mešanje veziva za lazure

1. Pigmenti: 10–100 g pigmentov zmešajte z malo vode v manjši posodi.

2. Vezivo: 100 g veziva za stenske lazure med hitrim mešanjem dodajte v 1 l hladne vode. Uporabite manjše vedro in kuhinjski mešalnik ali metlico. Vse grudice razmešajte. Po približno 30 minutah nabrekanja ponovno temeljito premešajte.

3. Redčenje: glede na podlago in želeni učinek se pripravljeno vezivo dodatno redči. Za vidne poteze čopiča/sledi orodja in šablone dodajte 2–4 l vode. Za gladke lazure ali grobo strukturirane podlage dodajte 5–6 l. Za večslojne lazure in preprečevanje kopičenja veziva ter sijočih mest dodajte 7–8 l. Za prozorno utrjevanje ometa dodajte najmanj 7 l vode. Količino je mogoče po potrebi še povečati.

4. Pigmentiranje: pripravljene pigmente po delih vmešajte v razredčeno vezivo, dokler ne dosežete želene intenzivnosti. Intenzivnost lahko hitro preverite na belem papirju in ga posušite s sušilnikom za lase, saj se lazura med sušenjem znatno posvetli. Pred večjim nanosom naredite poskusne vzorce na originalni podlagi.

Nanašanje

Posebej priporočljiv je križni nanos s čopičem. Izogibajte se vodoravnim, navpičnim, mrežastim in šahovskim vzorcem; robovi naj se iztekajo nepravilno. Površino je mogoče oblikovati s čopičem, krpo ali gobo. Priporočamo križni nanos s čopičem. Lazuro je treba uporabiti isti dan, ko je pripravljena. Izdelka z neprijetnim ali gnilim vonjem ne uporabljajte.

Čas sušenja

Drugi sloj lazure je pri 20 °C mogoče nanesti po približno 4 urah. Premaz je popolnoma suh po 24 urah.

Nasveti

- Začetniki naj najprej vadijo na poskusnih površinah.
- Na z vodo ponovno raztopljivih podlagah, kot so kazeinska marmorna barva, Vega stenska barva in

ilovnate barve, lahko predolgo drgnjenje raztopi površino in uniči lazurni učinek. Delajte hitro.
- Če po nabrekanju in redčenju ostanejo grudice, zmes precedite skozi kuhinjsko sito ali najlonsko nogavico.

Prozorno utrjevanje ometa

Za prozorno utrjevanje ilovnatih in drugih ometov je treba vezivo močno razredčiti: 1 l pripravljenega veziva dodatno razredčite s 7 l vode. Za to uporabo se vezivo uporablja brez pigmentov, po želji pa ga je mogoče tudi obarvati. Razredčeno vezivo enakomerno in temeljito nanesite s čopičem ali pršilnikom. Ne valjajte. Tekočina mora popolnoma prodreti, sicer lahko ostanejo sijoča mesta. Da preprečite sledove zatekanja, nanašajte od spodaj navzgor. Barva ometa lahko postane nekoliko temnejša. Pred večjim nanosom obvezno naredite poskusne premaze, da ocenite spremembo tona in pravočasno opazite morebitne motnje ometa, kot so bele lise ali izcvetanje. Po sušenju preverite trdnost in po potrebi postopek ponovite.

Doseg

Odvisno od tehnike nanašanja in vpojnosti podlage 100 g veziva za stenske lazure zadostuje za približno 50 m². Natančno porabo določite na objektu.

Pakiranje

Art. 2602-100: 100 g / približno 50 m². Za cene glejte veljavni cenik.

Skladiščenje

V hladnem in suhem prostoru je izdelek uporaben najmanj 2 leti.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Odstranjevanje ostankov

Ostankov ne izlivajte v odpadno vodo. Ostanke je mogoče kompostirati ali po sušenju odložiti med gospodinjske odpadke. Prazno embalažo je mogoče reciklirati.

Razvrstitev nevarnosti

Ni razvrščeno kot nevaren izdelek.

EU VOC po Direktivi 2004/42/ES

Mejna vrednost / največja vsebnost VOC (kat. A/l): 200 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 1 g/l VOC.

Opozorilo

Upoštevajte morebitne alergije na naravne snovi. Kazeinske barve imajo med uporabo značilen vonj, ki v suhem okolju sčasoma izgine. Večje razlike v vpojnosti podlage, npr. delno izolirane površine, po laziranju povzročijo velike razlike v barvi. Hraniti zunaj dosega otrok.

Zaključna navedba

Navedeni podatki temeljijo na najnovejših izkušnjah. Zaradi načinov obdelave, okoljskih vplivov in različnih lastnosti podlag ni mogoče prevzeti odgovornosti za splošno veljavnost posameznih priporočil. Uporabnik mora pred uporabo preveriti primernost izdelka s poskusnim nanosom. Ob novi izdaji ali spremembi izdelka dokument preneha veljati. Najnovejše informacije so na voljo pri KREIDEZEIT ali na www.kreidezeit.de.