KREIDEZEIT Sanacijski omet proti plesni

Tehnične informacije – delovni slovenski prevod celotnega projektnega TDS | 12.08.2026

Vir: fizični KREIDEZEIT TDS v 01_ORIGINAL. Prevod je pripravljen za strokovni review; pri regulatornih H/EUH/P formulacijah imajo prednost aktualni SDS in uradne potrjene slovenske CLP formulacije.

Splošno

Ta apneni omet je zaradi sposobnosti vpijanja vode posebej primeren za uravnavanje visoke zračne vlage v prostorih. Kondenzirana voda na površini se takoj vpije. Zato je izdelek preverjen za sanacijo površin, prizadetih s plesnijo. Sestava iz naravnih mineralnih komponent daje temu antikondenzacijskemu ometu posebne gradbenobiološke lastnosti. Pigmentirati ga je mogoče z do 5 % pigmentov KREIDEZEIT; pigmentirani apneni ometi imajo značilno spreminjajočo se intenzivnost barve.

Uporaba

Za notranjo uporabo na trdnih, vpojnih mineralnih podlagah brez odstopajočih delov: apneni omet, apneno-cementni omet, apneno-mavčni omet, cementni omet, zid in kamen. Na mavčnih ometih, mavčnih ploščah in mavčno-vlaknenih ploščah le po posvetu in odobritvi KREIDEZEIT. Ni primerno za les, iverne plošče, ilovnati omet, disperzijske barve, oljne barve, plastične premaze, lepilne barve ter sijajne, nevpojne in trajno mokre površine.

Lastnosti

- prah za mešanje z vodo
- fin bel mineralni omet; maltna skupina PIa; iz marmornega apnenega hidrata, marmornega peska in ekspandiranega vermikulita
- paroprepusten (sd < 0,03 m pri 3 mm sloju, DIN EN ISO 12572)
- odporen proti brizganju vode
- največja zrnatost 1,5 mm
- vpijanje vode 1,0 l/m² pri 3 mm sloju
- večkrat premazljiv z apnenimi barvami KREIDEZEIT
- brez konzervansov
- zavira plesen zaradi visoke alkalnosti (pH > 12,5)
- mineralen in po utrditvi brez vonja
- veganski

Sestava (popolna deklaracija)

Marmorni apneni hidrat, marmorni pesek, ekspandirani vermikulit, celuloza, metilceluloza.

Nadaljnji premazi

Za nadaljnje premaze uporabljajte samo apneno barvo KREIDEZEIT (Art. 886 ali 888), ker lahko drugi barvni sistemi zmanjšajo funkcionalnost ometa.

Primerno orodje

Priporočeno: beneška gladilka 240 × 100 mm (Art. 9303), beneška gladilka 200 × 80 mm, vzmetna jeklena gladilka 200 × 80 mm (Art. 9301).

Zahteve za podlago

Podlaga mora biti suha, vpojna, primerna za premazovanje, trdna, čista, nemastna in brez prebijajočih ali barvajočih snovi.

Priprava podlage

Temeljito odstranite vse stare premaze in ostanke lepila za tapete. Peskajoče podlage temeljito skrtačite. Z ometov odstranite nakopičeno vezivo in sintrano skorjo, z betona ostanke opažnega olja; odstranite umazanijo in odstopajoče dele ometa. Razpoke in luknje popravite s podobnim materialom. Plesnive mineralne podlage očistite s sodnim lugom (Art. 5108) ali obdelajte s Fungi Stop (Art. 1108).

Temelj

Vpojne podlage predhodno do nasičenja navlažite s čisto vodo, po možnosti s Sintered Water (Art. 3103), in jih ne pustite, da se posušijo.

Mešanje

Prah brez grudic vmešajte v potrebno količino čiste hladne vode z močnim električnim vrtalnikom in mešalom. Po približno 15 minutah nabrekanja ponovno temeljito premešajte.

Potrebna količina vode

0,35–0,40 l vode na 1 kg praška. Naknadno zgostitev pripravljenega ometa je normalna. Razmerje izdelek/voda prilagodite podlagi; za posamezen način nanašanja je lahko potrebne nekoliko več vode.

Nanašanje

Omet z nerjavno gladilko ali zobato gladilko nanesite 3–5 mm debelo na predhodno navlaženo podlago. Nasvet: zobata gladilka 8 × 8 mm z naknadnim glajenjem da približno 3 mm sloj. Ko omet nekoliko zatrdi, ga podrgnite z gobasto ali leseno gladilko. Omet naj se med vezanjem suši počasi 2–3 dni; v tem času ga enkrat ali dvakrat navlažite. Po potrebi

preprečite prehitro sušenje. Izogibajte se prepihu in neposrednemu soncu. Temperatura nanašanja in vezanja 7–25 °C. Največja debelina sloja 10 mm.

Pigmentiranje

Do 5 % zemeljskih in mineralnih pigmentov KREIDEZEIT, največ 50 g pigmenta na 1 kg praška. Pigment brez grudic vmešajte v vodo za pripravo ali pripravite pasto in jo vmešajte v že pripravljen omet. Glejte barvno karto KREIDEZEIT Stenske barve in ometi.

Čas sušenja

Najmanj 1 dan na vsak mm debeline sloja. Nizke temperature podaljšajo sušenje.

Poraba

Približno 1,0–1,2 kg praška/m² na 1 mm debeline sloja. Natančno porabo določite na objektu.

Pakiranje

Art. 3102-2.5: 2,5 kg, približno 0,6 m² pri 4 mm. Art. 3102-25: 25 kg, približno 6 m² pri 4 mm. Za cene glejte veljavni cenik.

Skladiščenje

Pri suhem skladiščenju nad 0 °C je prašek uporaben najmanj 2 leti. Zmešan omet lahko več dni hranite pokrit s plastično folijo. Pigmentiranje lahko skrajša čas skladiščenja; pigmentiran omet porabite čim prej, z ultramarinskimi pigmenti pa v 12 urah.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Odstranjevanje ostankov

Ostankov ne odlagajte v kanalizacijo. Posušene ostanke lahko odložite med gospodinjske odpadke. Prazno embalažo oddajte v zbiranje materialov za recikliranje.

EU VOC po Direktivi 2004/42/ES

Mejna vrednost / največja vsebnost VOC (kat. A/a): 30 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 1 g/l VOC.

Opozorilo

Izdelek je alkalen. Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. Zaščitite površine, ki se ne obdelujejo, zlasti steklo, klinker, ploščice, kovino ter oljen/lakiran les. Brizge takoj odstranite z veliko vode zaradi nevarnosti nepopravljivih madežev. Upoštevajte morebitne alergije na naravne snovi. Naravne surovine povzročajo značilen vonj izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok.

Nevarnostni stavki

H315 – Povzroča draženje kože.

H318 – Povzroča hude poškodbe oči.

H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki

P261, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P501 – identifikatorji so ohranjeni po KREIDEZEIT TDS; uradna slovenska CLP formulacija se pred tiskom preveri.

Zaključna navedba

Navedeni podatki temeljijo na najnovejših izkušnjah. Zaradi načinov obdelave, okoljskih vplivov in različnih lastnosti podlag ni mogoče prevzeti odgovornosti za splošno veljavnost posameznih priporočil. Uporabnik mora pred uporabo preveriti primernost izdelka. Ob novi izdaji ali spremembi izdelka dokument preneha veljati. Najnovejše informacije so na voljo pri KREIDEZEIT ali na www.kreidezeit.de.