Kalk Haftputz - delovni slovenski naziv: apneni oprijemni omet

KREIDEZEIT | artikel 3104 | tehnične informacije - popoln slovenski prevod | vir 12.08.2026

Splošno

KREIDEZEIT Kalk Haftputz je finozrnat apneni omet za notranjost z izboljšanim oprijemom in številnimi možnostmi oblikovanja. Zrnatost: 1,4 mm. Debelina nanosa: 2-8 mm. Omogoča površine od strukturiranih oziroma močno strukturiranih do fino hrapavih ali gladkih. Dodatne učinke je mogoče doseči z dodatkom KREIDEZEIT dekorativnih dodatkov.

Splošno - sestava in videz

Zaradi zelo finega hidratiziranega apna in italijanskega marmorja ima omet zelo visoko belino ter dobro vezivno in oprijemno sposobnost brez dodatka sintetičnih smol in sintetičnih pigmentov, kot je titan bela. Zaradi visoke paroprepustnosti, dolgotrajne alkalnosti in površine, ki zmanjšuje nastajanje kondenzata, je posebej primeren za vlažne prostore. Pigmentira se lahko z do 5 % vseh KREIDEZEIT pigmentov; pigmentirani apneni ometi ustvarjajo površine z značilno spreminjajočo se intenzivnostjo barve.

Primerne podlage

Neobdelani mineralni ometi, beton, mavčnokartonske in mavčnovlaknene plošče.

Neprimerne podlage

Les, lesni materiali, disperzijske barve, naravne smolne disperzijske barve, oljni premazi, plastične površine, lepilne barve ter vse sijoče, nevpojne in trajno vlažne podlage.

Lastnosti

- prašek za mešanje z vodo
- odporen proti suhemu brisanju
- visoko paroprepusten (sd < 0,03 m pri 2 mm sloju, DIN EN ISO 12572)
- odporen proti brizganju vode
- brez konzervansov
- večkrat premazljiv
- zaradi visoke alkalnosti (pH > 12,5) zavira plesen
- mineralen in po utrditvi brez vonja
- primeren kot podlaga za tehnike stenskih lazur
- veganski

Sestava - popolna deklaracija

Kremenčev pesek, marmorna zrnatost, hidratizirano marmorno apno, celuloza, metilceluloza, rastlinski škrob.

Primerno orodje

KREIDEZEIT beneška gladilka Art. 9303 (240 × 100 mm), beneška gladilka Art. 9302 (200 × 80 mm), gladilka iz vzmetnega jekla Art. 9301 (200 × 80 mm).

Zahteve za podlago

Podlaga mora biti suha, vpojna, nosilna, trdna, čista, brez prahu, maščob in prebojnih ali barvajočih snovi. Pri pigmentiranem ometu mora biti podlaga dodatno enakomerno suha, enakomerno vpojna in enakomerno strukturirana. Razlike v vpojnosti in strukturi se lahko pokažejo kot razlike v sijaju oziroma intenzivnosti barve.

Priprava podlage

- površine, ki se ne obdelujejo, zaščitite
- lepilne barve, kredaste, nenosilne in ohlapne stare premaze temeljito odstranite
- ostanke lepila za tapete temeljito sperite
- peskajoče podlage temeljito skrtačite
- nove omete pustite popolnoma posušiti
- odstranite nakopičena veziva, sintrano kožico, ostanke opažnega olja, umazanijo in ohlapne dele
- razpoke in luknje popravite s sorodnim materialom
- prebojne in barvajoče snovi se lahko po sušenju prvega sloja zaprejo z Galunsko temeljno soljo Art. 1104; potreben je poskusni nanos
- mineralne podlage s plesnijo očistite s sodo Art. 5108 ali obdelajte z izdelkom Schimmelknacker/Fungi Stop Art. 1108

Temelj

Vse omete, izravnalne mase, izravnane suhomontažne plošče in beton premažite z Vega rastlinskim kazeinskim temeljem Art. 1105 ali Kazeinskim temeljem Art. 1103 in pustite popolnoma posušiti.

Pogoji nanašanja

Ne nanašajte pod 8 °C. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, prepihu, umazaniji ter temperaturam podlage pod 8 °C in precej nad 25 °C. Preprečite prehitro sušenje. Nizke temperature nanašanja in visoka zračna ali gradbena vlaga lahko povečajo sijaj.

Priprava ometa

Prašek brez grudic vmešajte v potrebno količino čiste hladne vode z močnim električnim mešalnikom. Pustite nabrekati najmanj 15 minut in nato ponovno temeljito premešajte.

Potrebna količina vode

0,23-0,26 l vode na 1 kg praška. Razmerje na objektu prilagodite podlagi in želeni konsistenci; po potrebi količino vode nekoliko povečajte.

Nanos

Nanesite z gladilko. Po želji površino filcajte, gladite ali strukturirajte. Z dekorativnimi dodatki KREIDEZEIT je mogoče doseči dodatne učinke. Največja debelina sloja: 8 mm.

Hidrofobiranje / več sijaja

Z nanosom 2-% raztopine KREIDEZEIT Korfu mila Art. 5102 se lahko doseže vodoodbojna površina. Za najboljši učinek raztopino nanesite čim prej, najpozneje 24 ur po sušenju. Nanašajte tanko in enakomerno od spodaj navzgor. Ne nanašajte z valjčkom. Po sušenju se nanos lahko ponovi. Pri pigmentiranih apnenih ometih se lahko pojavi značilna oblačnost apnenega mila; priporočljiv je poskusni nanos.

Premazovanje in obnova

Po sušenju se lahko neposredno premaže z belo KREIDEZEIT apneno barvo oziroma belim Kalk Streichputz. Pri pigmentiranih apnenih barvah prej uporabite Vega rastlinski kazeinski temelj ali Kazeinski temelj. Po najmanj dveh tednih karbonatizacije se lahko premaže tudi z drugimi KREIDEZEIT stenskimi barvami ob uporabi pripadajočih temeljev. Milo obdelane površine pred obnovo obrusite, dokler se vpojnost ne povrne.

Pigmentiranje

Do 5 % KREIDEZEIT zemeljskih in mineralnih pigmentov, največ 50 g pigmenta na 1 kg praška. Pigment brez grudic vmešajte v pripravno vodo ali ga z malo vode pripravite v pasto in vmešajte v že pripravljen omet. Upoštevajte KREIDEZEIT barvni vzorčnik »Wall Paints and Renders«.

Čas sušenja

Suh in primeren za naslednji nanos po najmanj 24 urah na vsak mm debeline sloja pri približno 20 °C in 65 % relativni vlažnosti. Nižje temperature podaljšajo sušenje.

Poraba

približno 1 kg praška/m² na 1 mm debeline sloja na gladki podlagi. Točno porabo določite na objektu.

Pakiranja

Art. 3104-2.5: 2,5 kg; Art. 3104-10: 10 kg; Art. 3104-25: 25 kg. Za cene glejte veljavni cenik.

Skladiščenje

Pri suhem skladiščenju nad 0 °C je prašek uporaben najmanj 2 leti. Pripravljen omet se v nepredušno zaprtih vedrih lahko hrani več tednov. Pigmentiranje lahko skrajša čas skladiščenja; omet z ultramarinskimi pigmenti porabite v 12 urah.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Odstranjevanje ostankov

Ostankov ne odvajajte v kanalizacijo. Posušene ostanke odstranite z gospodinjskimi odpadki. Prazno embalažo oddajte v sistem zbiranja odpadne embalaže. EAK: 080112.

VOC

Mejna vrednost VOC (kat. A/a): 30 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 1 g/l VOC.

Opozorilo

Izdelek je alkalen. Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. Pred brizgi zaščitite vse površine, ki se ne obdelujejo, zlasti steklo, klinker, ploščice, kovinske dele ter oljen/lakiran les. Brizge takoj odstranite z veliko vode zaradi nevarnosti trajnih madežev, tudi na očalnih lečah. Upoštevajte morebitne alergije na naravne snovi. Zaradi naravnih surovin je značilen vonj izdelka. Hranite zunaj dosega otrok.

Stavki o nevarnosti

• H315: Povzroča draženje kože.

• H318: Povzroča hude poškodbe oči.

• H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki

• P261: Ne vdihavati prahu.

• P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

• P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

• P304+P340: PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

• P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut; odstraniti kontaktne leče, če je to mogoče; nadaljevati izpiranje.

• P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

• P501: Odstraniti vsebino/posodo skladno s predpisi.

Zaključna opomba proizvajalca

Navedbe temeljijo na najnovejših izkušnjah proizvajalca. Zaradi načinov nanašanja, vplivov okolja in različnih lastnosti podlag je splošna pravna zavezujočnost posameznih priporočil izključena. Uporabnik mora pred uporabo s poskusnim nanosom preveriti primernost izdelka. Ob novi izdaji ali spremembi izdelka besedilo izgubi veljavnost. Najnovejše informacije so na voljo neposredno pri KREIDEZEIT ali na www.kreidezeit.de.