KREIDEZEIT Stuccolustro

Tehnične informacije – delovni slovenski prevod celotnega projektnega TDS | 12.08.2026

Vir: fizični KREIDEZEIT TDS v 01_ORIGINAL. Dokument je delovni slovenski prevod za strokovni review. Odprte terminološke odločitve so evidentirane ločeno in niso samovoljno zaklenjene.

Splošno

KREIDEZEIT Stuccolustro je poliran omet izključno na apneni osnovi za kakovostne naravne gladilne tehnike v notranjosti. Z njim je mogoče ustvariti površine s sijajem in prosojnostjo poliranega marmorja.

Stuccolustro – beli (Art. 3202) je namenjen belim površinam. Pigmentira se lahko z do 10 % vseh pigmentov KREIDEZEIT.

Uporaba

Primeren za trdne mineralne omete, beton, mavčne plošče in mavčnovlaknene plošče v notranjosti. Običajno je potreben temelj s Kazeinskim temeljem in izravnalni sloj s KREIDEZEIT Gladkim apnenim zaključnim ometom ali finim apnenim oprijemnim ometom. Struktura izravnalne mase ostane vidna v površini Stuccolustra, zato naj bo čim bolj gladka oziroma le rahlo strukturirana. Gladki apneni zaključni omet je po sušenju mogoče tudi brusiti. Neprimerne podlage so med drugim naravne disperzijske barve, les, iverne plošče, oljne barve in plastični premazi, lepilne barve, kredaste apnene barve ter vse sijajne, nevpojne ali trajno vlažne površine.

Lastnosti

- prašek za mešanje z vodo
- barva: svetlo marmorno bela
- paroprepusten (sd < 0,1 m, DIN EN ISO 12572)
- zaradi visoke alkalnosti (pH > 12,5) zavira razvoj plesni
- brez titan bele
- po obdelavi z Gladilnim milom – koncentratom (Art. 3502) vodoodbojen
- po obdelavi s Puniškim voskom (Art. 3501) močno sijoč
- po mešanju z vodo pastozne konsistence
- veganski

Sestava (popolna deklaracija)

Marmorni prah in pesek, marmorno apneno hidratno vezivo, celuloza, metilceluloza, kaolin.

Primerno orodje

Beneške gladilke in gladilke iz vzmetnega jekla. Iz ponudbe KREIDEZEIT: beneška gladilka 200 × 80 mm (Art. 9302), beneška gladilka 240 × 100 mm (Art. 9303), gladilka iz vzmetnega jekla 200 × 80 mm (Art. 9301).

Zahteve za podlago

Podlaga mora biti vpojna, trdna, čista, suha, brez prahu in maščob ter brez prebijajočih ali barvajočih snovi.

Priprava podlage

- Temeljito odstranite stare lepilne barve ter druge kredaste ali nenosilne premaze.
- Odstranite obogatitve veziva in sintrano kožico z ometov.
- Z betona odstranite ostanke opažnega olja.
- Odstranite odstopajoče dele ometa in zidu ter popravite z materialom iste vrste.
- Peskajoče površine temeljito skrtačite.
- Odstranite disperzijske barve.

Mešanje ometa

Prašek vmešajte v potrebno količino čiste hladne vode z močnim električnim vrtalnikom in mešalom. Vse grudice je treba popolnoma razmešati. Rob vedra občasno očistite z gladilko. Po najmanj 30 minutah nabrekanja pred uporabo ponovno temeljito premešajte. Nasvet: najboljša kakovost se doseže, če omet zmešate en dan pred uporabo in ga prekrijete s plastično folijo; tako doseže najboljšo konsistenco.

Količina vode

0,45 l vode na 1 kg praška.

Pigmentiranje

Beli Stuccolustro se lahko pigmentira z do 10 % pigmentov KREIDEZEIT. Pigmente pred mešanjem ometa vmešajte v vodo brez grudic. Za stopnjevanje barve pigmente zmešajte z vodo in jih dodajte že pripravljenemu ometu. Priporočljivo je očistiti rob vedra in obarvani omet preliti v novo čisto vedro, da se odstranijo neobarvani ostanki v kotih. Stuccolustra, pigmentiranega z ultramarinskimi pigmenti, ne shranjujte dlje kot 24 ur. Za pigmentiranje glejte barvno karto KREIDEZEIT »Stenske barve in ometi«.

Temelj

Vse omete, izravnalne mase, izravnane suhomontažne plošče in beton premažite z Vega temeljem (Art. 1105) ali Kazeinskim temeljem (Art. 1103) in pustite, da se popolnoma posuši.

Izravnava

Za enakomerno vpojno in enakomerno strukturirano podlago nanesite gladek ali rahlo strukturiran vmesni sloj z Gladkim apnenim zaključnim ometom (Art. 3106) ali finim apnenim oprijemnim ometom (Art. 3105). Gladki apneni zaključni omet je po sušenju mogoče tudi brusiti.

Nanašanje

Temperatura nanašanja najmanj 8 °C. Stuccolustro se z beneško gladilko nanaša tanko v dveh slojih. Presuho površino rahlo popršite z vodo. Prvi sloj nanesite tanko, enakomerno in po celotni površini brez pritiska gladilke ter počakajte najmanj 3 ure. Drugi sloj prav tako nanesite tanko, vendar v majhnih zaplatah in z večjim pritiskom. Tipični svetlo-temni učinki in sijoča površina nastanejo z močnim zgoščevanjem oziroma glajenjem z beneško gladilko. Kjer se zaplate med glajenjem prekrivajo, nastane temnejši in globlji ton. Drugi sloj pustite, da se veže.

Miljenje

Ko površina postane svetla, KREIDEZEIT Gladilno milo – koncentrat (Art. 3502) z mehkim čopičem nanesite obilno, enakomerno in po celotni površini. Po kratkem času vezanja površino zgostite in spolirajte z gladilko ter hkrati odstranite presežek materiala. Tako se doseže večji sijaj in vodoodbojna ter na umazanijo manj občutljiva površina. Učinek se lahko okrepi z uporabo segrete gladilke (60–80 °C). Kemično pri tem z reakcijo gladilnega mila z apnom v površini nastane netopno apneno milo.

Nadaljnja obdelava

Po najmanj 24 urah sušenja lahko za večji sijaj tanko nanesete KREIDEZEIT Puniški vosek (Art. 3501) in ga spolirate z beneško gladilko.

Posebni učinki

Za kovinske in interferenčne učinke se Puniški vosek lahko pigmentira z bisernimi pigmenti KREIDEZEIT (Art. 6301–6308). Dekorativni učinki so mogoči tudi s šablonami KREIDEZEIT. Če se na zglajeno in miljeno površino s šablono nanese Multi Purpose Wax (Art. 4202), dobi Stuccolustro na tem mestu temnejši, globlji odtenek in diskreten žameten sijaj. Glejte katalog KREIDEZEIT za biserne pigmente in šablone.

Čas sušenja

Pri 20 °C in 65 % relativni vlažnosti je mogoče ponovno obdelati po približno 12–20 urah. Površina Stuccolustra je popolnoma utrjena po približno 4 tednih.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Poraba

Beli Stuccolustro: približno 1.000 g praška/m² za 2 sloja.

Pakiranje

Art. 3202-2.5: 2,5 kg, doseg približno 2,5 m².

Art. 3202-10: 10 kg, doseg približno 10 m².

Za cene izdelkov glejte veljavni cenik.

Skladiščenje

Če je prašek shranjen na suhem, je uporaben najmanj 2 leti.

Odstranjevanje ostankov

Ostankov ne odlagajte v kanalizacijo. Posušene ostanke lahko odložite med običajne gospodinjske odpadke. Prazno embalažo oddajte na zbirno mesto za ponovno uporabo materialov.

EU VOC po Direktivi 2004/42/ES

Mejna vrednost / največja vsebnost VOC (kat. A/b): 100 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 1 g/l VOC.

Opozorilo

Upoštevajte morebitne alergije na naravne snovi. Zaradi uporabljenih naravnih surovin ima izdelek značilen vonj. Hraniti zunaj dosega otrok.

Nevarnostni stavki

H315 – Povzroča draženje kože.

H318 – Povzroča hude poškodbe oči.

H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki

P261 – Ne vdihavati prahu.

P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302+P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P304+P340 – PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P305+P351+P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstraniti kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati izpiranje.

P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P501 – Odstraniti vsebino/posodo med odpadke.

Opombe

Priporočamo udeležbo na seminarju Stuccolustro pri KREIDEZEIT, saj delo s Stuccolustrom zahteva nekaj obrtniške spretnosti in obsežno znanje o oprijemu na druge materiale. Termine in podrobnosti poiščite na spletni strani KREIDEZEIT ali jih pridobite po telefonu oziroma pri specializiranem prodajalcu KREIDEZEIT.

Zaključna navedba

Navedeni podatki temeljijo na najnovejših izkušnjah. Zaradi načinov obdelave, okoljskih vplivov in različnih lastnosti podlag ni mogoče prevzeti odgovornosti za splošno veljavnost posameznih priporočil. Uporabnik mora pred uporabo s poskusnim nanosom preveriti primernost izdelka za predvideni namen. Ob novi izdaji ali spremembi izdelka dokument preneha veljati. Najnovejše informacije so na voljo neposredno pri KREIDEZEIT ali na www.kreidezeit.de.