KREIDEZEIT Limewash

TEHNIČNE INFORMACIJE – slovenski prevod

Art. 2307

Vir: uradna KREIDEZEIT Product information Limewash, art. 2307, izdaja 12. 08. 2026.

Splošno
KREIDEZEIT Limewash je redka, polprosojna apnena barva na osnovi dolgo zorjenega močvirskega apna za notranjo uporabo. V kombinaciji z zemeljskimi in mineralnimi pigmenti KREIDEZEIT ter značilno tehniko nanašanja daje prelivajoč, rahlo oblačen videz. Za bolj enakomerno in bolj prekrivno apneno površino proizvajalec priporoča klasične apnene barve KREIDEZEIT.

Primerne podlage
Neobdelani mineralni ometi, beton, kamen, zidovje, mavčnokartonske in mavčnovlaknene plošče ter papirnati flis. Posebej primerna je uporaba na apnenih barvah in apnenih ometih KREIDEZEIT.

Neprimerne podlage
Les in lesni materiali, naravno-smolnate disperzijske barve, oljne barve, plastične površine, klejne barve, sijoče, nevpojne in trajno vlažne podlage.

Lastnosti
Pripravljena za uporabo; tekoča; po sušenju odporna proti suhemu brisanju in škropljenju vode; zelo paroprepustna (sd < 0,02 m po DIN EN ISO 12572); antistatična; nizko napeta; večkrat premazljiva; zaradi visoke alkalnosti zavira rast plesni (pH > 12,5); mineralna in po utrditvi brez vonja; brez titanovega belila, konzervansov in veziv iz umetnih smol; veganska.

Sestava – popolna deklaracija
Voda, več let zorjeno marmorno močvirsko apno, glina, apnena voda, metilceluloza.

Priprava podlage
Podlaga mora biti enakomerno suha, enakomerno vpojna in strukturirana, nosilna, odprašena, čista, trdna, brez maščob in brez migrirajočih oziroma obarvajočih snovi. Limewash je tanek in delno prosojen nanos, zato je priporočljiva gladka, fina in svetla podlaga. Najlepši rezultat je na gladko izravnanih površinah, predhodno premazanih z belo gladko apneno barvo KREIDEZEIT.

Temeljenje
Izravnalne mase, glineni ometi in druge izravnalne podlage je treba najprej premazati s KREIDEZEIT Kazeinskim temeljem (art. 1103) ter nato predpremazati z belo apneno barvo KREIDEZEIT, razredčeno s 5–10 % vode. Gladkih apnenih ometov ni vedno treba dodatno predpremazati z apneno barvo.

Pogoji nanašanja
Ne nanašajte pri temperaturah pod 8 °C. Izogibajte se neposrednemu soncu, prepihu, prašenju in zelo vročim podlagam nad približno 25 °C. Prehitro sušenje lahko negativno vpliva na videz površine.

Nanašanje
Izdelek pred uporabo dobro premešajte. Praviloma sta potrebna dva tanka nanosa. Priporočeno je nanašanje s širokim ploskim čopičem ali ščetko v križnih potezah. Za značilen oblačen Limewash videz se

barva nanaša mestoma v lisah, tako da se posamezni deli in prehodi med sušenjem optično prelivajo. Po začetku sušenja posameznih mest ne popravljajte, saj se popravki lahko barvno izrazito razlikujejo.

Redčenje
Limewash je pripravljen za uporabo in se praviloma ne redči.

Ponovni nanos in obnova
Površino je mogoče ponovno premazati z Limewash ali z apneno barvo KREIDEZEIT.

Niansiranje
Mogoče je niansiranje z vsemi zemeljskimi in mineralnimi pigmenti KREIDEZEIT. Pigment najprej brez grudic razmešajte z malo vode in nato vmešajte v barvo. Orientacijske količine pigmentov za barvno lestvico KREIDEZEIT: stopnja A približno 40 g pigmenta na 1 L Limewash, stopnja B približno 20 g/L, stopnja C približno 4 g/L. Limewash z ultramarinskimi pigmenti je treba porabiti v 48 urah.

Čas sušenja
Približno 4–6 ur pri okoli 20 °C in 65 % relativni zračni vlagi. Nižje temperature podaljšajo sušenje.

Poraba
Na gladki vpojni podlagi približno 0,1 L/m² na nanos. Dejanska poraba je odvisna od strukture, vpojnosti in načina nanašanja.

Pakiranja
Art. 2307-1: 1 L, približno 10 m² na nanos. Art. 2307-5: 5 L, približno 50 m² na nanos.

Skladiščenje
V zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo, najmanj 2 leti. Delno izpraznjeno embalažo po uporabi dobro zaprite.

Čiščenje orodja
Takoj po uporabi z vodo.

Odstranjevanje ostankov
Ostankov ne izlivajte v odpadno vodo. Posušene ostanke barve je mogoče odstraniti z gospodinjskimi odpadki, prazno embalažo pa oddati v ustrezen sistem recikliranja. Koda odpadka izdelka: EWC 080112.

VOC
Mejna vrednost / največja vsebnost HOS za kategorijo A/a: 30 g/L (2010). Izdelek vsebuje največ 1 g/L HOS.

Opozorilo
Izdelek je alkalen. Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. Površine, ki jih ne barvate, zaščitite pred škropljenjem. Kapljice takoj sperite z veliko vode, zlasti s stekla, ploščic, kovin in oljenih ali lakiranih lesenih površin. Hranite zunaj dosega otrok.

Opomba: Ta dokument je slovenski prevod in uredniška priprava uradnih tehničnih informacij proizvajalca KREIDEZEIT. Ob novi izdaji proizvajalca je treba preveriti aktualnost.